

Fugemasser

Valg av fugemasser må skje ut fra bruksområde. Protan har primært testet fugemassene m.h.p. mykneruttrekk i Protan takbelegg. Tekniske egenskaper og aldringsegenskaper er ikke testet. Konf. produsentenes dokumentasjon. Fugemasser med eddik som herdesystem må ikke brukes på betong fordi dette medfører alkalireaksjon.

Fugemasser som ikke gir mykneruttrekk på Protan SE

Produktnavn	Produsent/importør	Telefon	Lab. rapp
Arbosil 1090	Adshead Ratcliffe		44/87
Berner KDM 2310	Berner	66 76 55 80	20/95
Byggsilikon	Akzo Nobel	66 81 55 00	29/93
Byggsilikon super 583	Rescon Mapei AS	22 21 55 00	53/92
Casco Byggfuge S 20	Akzo Nobel	66 81 94 00	20/95
Gurisol 575	Gurit Essex		24/90
Mekanik 2639	Bostik	69 19 06 00	24/90
Sarnaplast 2235	Sarna Kunststoff		24/90
Signa			24/90
Sikaflex 15 LM	Sika Norge	67 06 79 00	24/90
Soudaflex 14 LM	Simonsen & Eek A.S.		121/99
Tremco Bygg-silikon	Tremco	22 50 75 26	29/93
Universal silikon	Norebo / Bostik	55 18 13 00	20/95
Ureflex SH 15	Rescon Mapei A/S	22 21 55 00	

Fugemasser som gir moderat mykneruttrekk på Protan SE

Produktnavn	Produsent/importør	Tlf:	Anmerkning	Lab. rapp
Aquatat 3873	Akzo Nobel	66 81 94 00		24/93
Berner SDM 1310	Berner	66 76 55 80		29/93
Berner SDM 3310	Berner	"		66/94
Berner SDM 2310	Berner	"	-ingen vedheft	20/95
BSR 50-52	Simson			28/94
Byggfuge PU 151	Åffa			15/01
Byggsilikon	Åffa			15/01
Marin & Teknik (tidl. Casco Fugelim S 40)	Akzo/Nobel	66 81 94 00		20/95
Casco Byggsilikon	Akzo Nobel	66 81 94 00		20/95
Egosilikon 200 amin	Karnag			28/94
Egosilikon 300oxim	Karnag			28/94
Leakmaster LV-1	Paus & Paus		-sterk misfarging	28/94
Mapesil AC farget	Rescon Mapei AS			20/95
Sikaflex 11 FC	Sika Norge	67 06 79 00		20/95
Silikon Neutral	Würth	81 54 44 04		5/02
Simson Acryl	Simson			24/90
Uretan byggfugemasse	Bostik	69 19 06 00		19/96
Würth Byggsilikon, farget	Würth	81 54 44 04		66/94

Fugemasser som ikke må brukes på Protan SE p.g.a. stort mykneruttrekk

Produktnavn	Produsent/importør	Lab. rapp
Acrylflex	Lenson	24/90
Arbocol 1000	Adshead Ratcliffe	44/87
Bostik Hybrid		78/01
Butylmassa	Bostik	24/90
Casco synt. fugem. 3980	Akzo Nobel	24/90
Egosilikon 320 oxim	Karnag	29/93
EM-Flex 84	Mørs, DK	28/94
Flexo fugemasse	Evenor	107/97
Hi-Tuff	J.P.Stevens	107/97
Koldklæber	Bech Jensen Tag	11/89
Latexfug	Rescon A/S	53/92
Leakmaster LV-1	Paus & Paus	28/94
NC Butyl fugemasse	A/S Norsk Contract	24/90
Roofseal	Simson	24/90
Rotabond 2000	C.Frimann-Dahl A/S	78/01
Sealbond	Novatio	19/96
Simsonprene	Simson	24/90
Silikoni,sanitærsilikon	Würth	5/01
Solvacryl	Simson	24/90
Vulken Sealant	Vulkem Sealant	24/90
Würth	Würth	29/93
Würth byggsilikon,transp.	Würth	28/94
Würth, kleb og tett	Würth	28/94
Würth Pursil	Würth	20/95
Würth sanitær, transp.	Würth	28/94
Würth sanitærsilikon	Würth	20/95
Würth spesial tettemasse	Würth	29/93
Würth Tak-tett	Würth	20/95
Würth Zebra	Würth	20/95